

Polyesteren van vijvers en zwembaden  
Leveren van producten en / of aanleg

## Mengverhouding Vijver

- Beschrijving :** Mengverhouding vijver
- Toepassing :** Werk nooit in de volle zon
- Verbruik :** 1 tot 3% verharder toevoegen bij polyesterhars en topcoat

Verwerking bij +/-	+ 24 °	+/- 22 °	+/- 20 °	+/- 18 °	+/- 16 °
	1%	1,5%	2%	2,5%	3%

			10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml
1	Kg / L	Polyesterhars / topcoat					
2	Kg / L	Polyesterhars / topcoat	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml
3	Kg / L	Polyesterhars / topcoat	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml
4	Kg / L	Polyesterhars / topcoat	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml
5	Kg / L	Polyesterhars / topcoat	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml
6	Kg / L	Polyesterhars / topcoat	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml
7	Kg / L	Polyesterhars / topcoat	70 ml	105 ml	140 ml	175 ml	210 ml
8	Kg / L	Polyesterhars / topcoat	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml
9	Kg / L	Polyesterhars / topcoat	90 ml	135 ml	180 ml	225 ml	270 ml
10	Kg / L	Polyesterhars / topcoat	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml

- Verwerking :** De verwerkingstijd ( +/-30 min.) in bovenstaande tabel hangt van vele omstandigheden af
- temperatuur omgeving
  - temperatuur producten
  - temperatuur ondergrond

- Veiligheid :** Maak steeds kleine hoeveelheden aan die je makkelijk kan verwerken

**De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.**