

Polyesteren van vijvers en zwembaden
Leveren van producten en / of aanleg

Mengverhouding zwembad

Beschrijving : Mengverhouding zwembad

Toepassing : Werk nooit in de volle zon

Verbruik : 1 tot 3% verharder toevoegen bij polyesterhars, voorlak en topcoat

Verwerking : De verwerkingstijd (+/-30 min.) in bovenstaande tabel hangt van vele omstandigheden af

- temperatuur omgeving
- temperatuur producten
- temperatuur ondergrond

Verwerking bij +/-	+ 24 °	+/- 22 °	+/- 20 °	+/- 18 °	+/- 16 °
	1%	1,5%	2%	2,5%	3%

	Verwerking bij +/-	+ 24 °	+/- 22 °	+/- 20 °	+/- 18 °	+/- 16 °
1 Kg / L Polyesterhars / voorlak / topcoat		10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml
2 Kg / L Polyesterhars / voorlak / topcoat		20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml
3 Kg / L Polyesterhars / voorlak / topcoat		30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml
4 Kg / L Polyesterhars / voorlak / topcoat		40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml
5 Kg / L Polyesterhars / voorlak / topcoat		50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml
6 Kg / L Polyesterhars / voorlak / topcoat		60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml
7 Kg / L Polyesterhars / voorlak / topcoat		70 ml	105 ml	140 ml	175 ml	210 ml
8 Kg / L Polyesterhars / voorlak / topcoat		80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml
9 Kg / L Polyesterhars / voorlak / topcoat		90 ml	135 ml	180 ml	225 ml	270 ml
10 Kg / L Polyesterhars / voorlak / topcoat		100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml

Veiligheid : Maak steeds kleine hoeveelheden aan die je makkelijk kan verwerken

**De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.**